



FLIEßESTRICH

Service macht den Unterschied!

Technische und Bauphysikalische Daten

Festigkeitsklasse	je nach Mischverhältnis
Ergiebigkeit/t	ca. 530 l (1:1 gemischt)
Verbrauch für 1 m ² /1 cm Dicke	ca. 19 kg
Verarbeitungszeit (nach dem Mischen)	ca. 45-60 Minuten
Begehbarkeit	nach 2 Tagen
Belastbarkeit	nach 5 Tagen
Schwind- und Quellmaß	< 0,1 mm/m
Belegreife ohne FBH	< 0,5% CM
Belegreife mit FBH	< 0,3% CM
Brandverhalten	A1, nicht brennbar
Transport und Mischung vor Ort	Transmix Sattelaufleger